

	FICHA TÉCNICA						
	OTELLO					CATEGORIA	
						SPORTSWEAR	
	REF: 1521119						
Respirabilidade para acompanhar o seu ritmo. Otello é a malha Dry da Artsy.tex. Sua estrutura com microperfurações favorece a circulação de ar, proporcionando secagem rápida, conforto térmico e liberdade de movimento. Sua estrutura é 100% poliamida, leve, versátil e com excelente rendimento, é a escolha ideal para peças esportivas que exigem alta respirabilidade durante o uso.							
TECNOLOGIA & ATRIBUTOS PRINCIPAIS							
TOQUE MACIO	AIR	DRY	SECAGEM RÁPIDA	ALTA RESPIRABILIDADE	100% POLIAMIDA	EXCELENTE RENDIMENTO	
APLICAÇÕES RECOMENDADAS				DESCRIÇÃO COMERCIAL			
				✓100% poliamida; ✓Malha Dry focada em performance esportiva; ✓Estrutura perfurada para maior ventilação; ✓Secagem rápida durante o uso; ✓Excelente respirabilidade; ✓Largura de 1,80m para melhor aproveitamento; ✓Leve, confortável e versátil.			
PARÂMETROS TÉCNICOS							
	COMPOSIÇÃO	100% Poliamida			RENDIMENTO M ²	7,41m ² /kg	
	LARGURA	1,80m			ELASTICIDADE	Larg. 40% / Comprimento 20%	
	GRAMATURA	135g/m ²			ENCOLHIMENTO	Secagem tumbler: 8%larg e 8%compr. Secagem varal: 5%larg e 5%compr.	
	RENDIMENTO LINEAR	4,12m/kg			NCM	6006.31.10 Branqueados / 6006.32.10 Tintos	
CUIDADOS E RECOMENDAÇÕES							
MANUSEIO				COSTURA			
✓Armazenar os rolos na posição horizontal; ✓Manter a embalagem fechada em local seco; ✓Evitar exposição excessiva à luz; ✓Não misturar lotes ou partidas no mesmo enfeito ou peça confeccionada; ✓Realizar descanso obrigatório de 48 horas para o relaxamento da malha; ✓Conduzir a malha sem estiramento durante o enfeito; ✓Evitar tensão excessiva no desenrolamento; ✓Evitar contato com superfícies abrasivas e pontiagudas.				✓Ajustar a regulagem do ponto da máquina de acordo com a elasticidade da malha; ✓Utilizar agulha ponta bola SAN10FFG; ✓Recomenda-se fio texturizado de poliamida na laçadeira (looper); ✓Recomenda-se linha de poliéster na agulha; ✓Utilizar titulação compatível com a espessura da agulha; ✓Realizar testes e ajustes das máquinas em retalhos antes da produção; ✓Confeccionar peça piloto para validação antes do início da produção.			
USO E CONSERVAÇÃO							
				As recomendações técnicas são válidas para a conservação da malha e não necessariamente para o artigo confeccionado, uma vez que a peça final pode conter materiais com características distintas.			
Para mais informações e recomendações, conte com o apoio de nossa equipe comercial.			Recomenda-se a realização de testes prévios para validação do produto conforme aplicação final.			Data da emissão 01/07/2026	